



Werkstoff-Datenblatt
Material Data Sheet

1/2

NBR 70 Nr. : NB 70 48 16

Farbe / Colour: schwarz / black

ASTM D2000 M2BG714 A14 B14 EA14 EF11 EF21 EO14 EO34 F15

Eigenschaften Properties	Prüfvorschrift Testing Method	Prüfparameter Testing Parameter	Wert Value	Einheiten Units
Härte Hardness	–	–	70±5	Shore A
Zugfestigkeit Tensile strength	ISO 37 Typ 1	–	16	N/mm ²
Bruchdehnung Ultimate elongation	ISO 37 Typ 1	–	380	%
Weiterreißfestigkeit Tear resistance	ISO 34-1 C	–	60	N/mm
Kältebeständigkeit Low temp. resistance	ISO 2921 ISO 812 FIAT 9.14618/2.12	TR10 Brittleness point Test 8	-24 -26 ≤ -30	°C
Ozonbeständigkeit Ozone resistance	–	70 h / 40 °C / 50 pphm 2 % Dehnung / elongation	pass	–
Druckverformungsrest Compression set	ISO 815 A	22 h / 100 °C 70 h / 125 °C	8 14	%
Dichte Specific Gravity	ISO 2781 A	–	1.23±0.02	g/cm ³

Eigenschaftsänderungen nach Alterung entsprechend ISO 188 B / 1817 in:
Changes of properties after ageing acc. to ISO 188 B / 1817 in:

Test Parameter Medium	Volumen Volume	%	Härte Hardness	Zugfestigkeit % Tensile Strength	Bruchdehnung % Ultimate Elongation
Luft / Air 70 h / 100 °C	–		+5	+13	-20
ASTM Oil No.1 70 h / 100 °C	-4.5		+6	+18	-20
ASTM Oil No.2 70 h / 100 °C	-1		+1	+7	-12
ASTM Oil No.3 70 h / 100 °C	+11		-7	+2	-15

Die im Datenblatt dargestellten Ergebnisse sind an Normprobekörpern nach genormten Prüfverfahren ermittelt worden. Vergleiche mit Ergebnissen an fertigen Produkten, z.B. an O-Ringen, führen durch Unterschiede in Geometrie und Fertigungsverfahren zu abweichenden Ergebnissen, die jedoch nicht im Widerspruch zu den Datenblattwerten stehen müssen. Es obliegt dem Anwender, vor Verwendung des Produktes selbst zu prüfen, ob es sich für den Anwendungszweck eignet.

The results displayed in this data sheet were obtained on standard test specimens following standard test procedures. Comparisons with results obtained on finished products, e.g. O-Rings, could lead to other results due to differences in geometry and manufacturing processes. These other results do therefore not automatically contravene the data of this sheet. The evaluation of parts prior to their use in order to ensure their suitability for the intended application is subject to the end user's responsibility.



Werkstoff-Datenblatt
Material Data Sheet

2/2

NBR 70 Nr. : NB 70 48 16

Farbe / Colour: schwarz / black

ASTM D2000 M2BG714 A14 B14 EA14 EF11 EF21 EO14 EO34 F15

Test Parameter Medium	Volumen Volume	%	Härte Hardness	Zugfestigkeit % Tensile Strength	Bruchdehnung % Ultimate Elongation
ASTM Fuel A 70 h / 23 °C	+1		-1	-5	-7
ASTM Fuel B 70 h / 23 °C	+30		-16	-47	-48

Konform mit den EU-Richtlinien 2000/53/EG (Altauto), 2011/65/EG (RoHS) [2002/95/EG (RoHS)] und 2006/122/EG (PFOS).
Compliant with the EU-directives 2000/53/EC (ELV), 2011/65/EC (RoHS) [2002/95/EC (RoHS)] and 2006/122/EC (PFOS).

Erstellt von / created by: Marketing Europe

Ausgabedatum / Date of issue: 12.03.2002; Revision: 09.01.2014

Die im Datenblatt dargestellten Ergebnisse sind an Normprobekörpern nach genormten Prüfverfahren ermittelt worden. Vergleiche mit Ergebnissen an fertigen Produkten, z.B. an O-Ringen, führen durch Unterschiede in Geometrie und Fertigungsverfahren zu abweichenden Ergebnissen, die jedoch nicht im Widerspruch zu den Datenblattwerten stehen müssen. Es obliegt dem Anwender, vor Verwendung des Produktes selbst zu prüfen, ob es sich für den Anwendungszweck eignet.

The results displayed in this data sheet were obtained on standard test specimens following standard test procedures. Comparisons with results obtained on finished products, e.g. O-Rings, could lead to other results due to differences in geometry and manufacturing processes. These other results do therefore not automatically contravene the data of this sheet. The evaluation of parts prior to their use in order to ensure their suitability for the intended application is subject to the end user's responsibility.